

KATALOG PRODUKTÓW
CENNIK 2010

TYNK AKRYLOWY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

- ⌚ Łatwo obrabialny, elastyczny
- ⌚ Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
- ⌚ Zmywalny, hydrofobowy
- ⌚ Posiada zdolności dyfuzyjne
- ⌚ Zabezpieczony przed porastaniem algami
- ⌚ Dobra przepuszczalność pary wodnej
- ⌚ Bogata paleta barw
- ⌚ Trwałość koloru
- ⌚ Stosowany jako zewnętrzna warstwa ozdobna i ochronna, oraz jako wyprawa dekoracyjna wew. i zew. elementów budowli
- ⌚ Łatwe i wygodne zastosowanie

Tynk dostępny w strukturach : baranek, kornik

Grubość ziarna : baranek - 1,0mm (średnie zużycie 1,9 kg/m²),

1,5mm (średnie zużycie 2,4 kg/m²),

2,0mm (średnie zużycie 3,1 kg/m²),

2,5mm (średnie zużycie 3,7 kg/m²),

kornik - 2,0mm (średnie zużycie 3,0 kg/m²)

2,5mm (średnie zużycie 3,7 kg/m²),

Cena za 1kg (netto zł) kolor biały

Cena za 1kg (netto zł) kolor II gr.

Cena za 1kg (netto zł) kolor I gr.

3,70 3,95

4,00 4,25

4,30 4,55

Opakowanie

25 kg 12,5kg

Cena za 1kg (netto zł) kolor III gr.

4,60 4,85

SPOSÓB UŻYCIA :

- ⌚ Tynk może być stosowany na każdym czystym, suchym i mocnym podłożu

Nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku nowych tynków należy zachować 4 – tygodniowy okres sezonowania. Powierzchnie należy zagruntować na około 12 – 24 godzin przed nakładaniem tynku (w zależności od warunków atmosferycznych). Grunt powinien być kolorystycznie dobrany do barwy tynku.

- ⌚ Nakładanie tynku

Tynk przed nałożeniem należy przemieszać. Tynk nanosić w równomiernej warstwie na grubość ziarna za pomocą nierdzewnej pacy. Tynk należy zacierać przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Faktura tynku jest zależna od ruchów ręki. W celu uniknięcia łączeń tynku niezbędne jest wykonanie całej powierzchni ściany w jednym cyklu roboczym.

- ⌚ Niezbędne warunki atmosferyczne przy nakładaniu tynku :

Nie nakładać w temperaturze niższej niż $+5^{\circ}\text{C}$, przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz przy silnym wietrze. Wysychanie wyprawy tynkarskiej wynosi 5 – 7 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych). Do momentu wyschnięcia chronić przed deszczem.

- ⌚ Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu umyć wodą.

Opakowanie 12,5 lub 25 kg . Magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.
DORADZTWO TECHNICZNE : 0 663 491 118, 0 663 491 117

GRUNT

BRAVO A

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

- ⌚ Zastosowanie pod tynk akrylowy BRAVO
- ⌚ Występuje jako biały lub barwiony pod kolor tynku
- ⌚ Reguluje nasiąkliwość podłoża
- ⌚ Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
- ⌚ Zabezpiecza podłoże przed rozwojem grzybni, pleśni i grzybów
- ⌚ Bardzo dobre właściwości penetrujące

SPOSÓB UŻYCIA :

Podłoże powinno być nośne i suche.

Nanosić pędzlem lub wałkiem.

Nie stosować w temperaturze niższej niż $+5^{\circ}\text{C}$, oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu

Wysychanie około 12 godzin w temperaturze 20°C . Niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas wysychania gruntu.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą.

ZUŻYCIE 0,2 – 0,3 l/m²

OPAKOWANIE 5 lub 10 litrów

MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem

Cena za 1 liter (netto zł) biały

Cena za 1 liter (netto zł) barwiony

5,05 5,35

6,40 6,70

Opakowanie

10 15 1

TYNK SILIKATOWY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

- ⌚ łatwo obrabialny,
- ⌚ odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne,
- ⌚ zmywalny,
- ⌚ znacznie spowolniony proces zabrudzania,
- ⌚ wysoka przepuszczalność pary wodnej
- ⌚ hydrofobowy.
- ⌚ Stosowany jako zewnętrzna warstwa ozdobna i ochronna w systemie ocieplania budynków oraz jako wyprawa dekoracyjna wewnętrznych i zewnętrznych elementów budowli.

Tynk dostępny w strukturach : baranek, kornik

Grubość ziarna : baranek - 1,0mm (średnie zużycie $1,9 \text{ kg/m}^2$),

1,5mm (średnie zużycie $2,4 \text{ kg/m}^2$),

2,0mm (średnie zużycie $3,1 \text{ kg/m}^2$),

2,5mm (średnie zużycie $3,7 \text{ kg/m}^2$),

kornik - 2,0mm (średnie zużycie $3,0 \text{ kg/m}^2$)

2,5mm (średnie zużycie $3,7 \text{ kg/m}^2$),

Cena za 1kg (netto zł) kolor biały

Cena za 1kg (netto zł) kolor II gr.

Cena za 1kg (netto zł) kolor I gr.

4,30 4,55

4,60 4,85

4,90 5,15

Opakowanie

25 kg 12,5kg

Cena za 1kg (netto zł) kolor III gr.

5,20 5,45

NAKLADANIE

Tynk może być stosowany na każdym czystym, suchym i mocnym podłożu. Przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem BRAVO – GRUNT S w kolorze tynku. Masę tynkarską bezpośrednio przed użyciem należy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie. Ułożoną warstwę należy starannie wygładzić. Stosować narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastiku. Faktura tynku jest zależna od ruchów ręki przy zacieraniu masy. Czas wiązania masy tynkarskiej wynosi około 12 godzin. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą wydłużyć lub skrócić wiązanie tynku. Użyte do tynkowania narzędzia należy natychmiast po zakończeniu prac umyć wodą przed wiązaniem resztek zaprawy.

Wykonaną warstwę tynku należy chronić przed deszczem i mrozem oraz przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Ściany należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od 5 – 25⁰ C.

Tynk należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach o temperaturze od 5 – 25⁰ C.

Opakowanie 12,5 lub 25 kg . Magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

DORADZTWO TECHNICZNE : 0 663 491 118, 0 663 491 117

GRUNT

BRAVO S

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

- ⌚ Zastosowanie pod tynk silikatowy BRAVO
- ⌚ Występuje jako biały lub barwiony pod kolor tynku
- ⌚ Reguluje nasiąkliwość podłoża
- ⌚ Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
- ⌚ Zabezpiecza podłoże przed rozwojem grzybni, pleśni i grzybów
- ⌚ Bardzo dobre właściwości penetrujące

SPOSÓB UŻYCIA :

Podłoże powinno być nośne i suche.

Nanosić pędzlem lub wałkiem.

Nie stosować w temperaturze niższej niż $+5^{\circ}\text{C}$, oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu

Wysychanie około 12 godzin w temperaturze 20°C . Niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas wysychania gruntu.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą.

ZUŻYCIE 0,2 – 0,3 l/m²

OPAKOWANIE 5 lub 10 litrów

MAGAZYNOWANIE 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem

Cena za 1 litr (netto zł) biały

Cena za 1 litr (netto zł) barwiony

5,80 6,10

6,80 7,10

Opakowanie

10151

TYNK

MOZAIKOWY

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE :

- ⌚ Tynk łatwo obrabialny, elastyczny
- ⌚ Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ⌚ Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne
- ⌚ Zmywalny, niska podatność na zabrudzenia
- ⌚ Stosowany wew. i na zew. budynków jako wyprawa ochronna i dekoracyjna
- ⌚ Bogata kolorystyka

GRUBOŚĆ ZIARNA :

- 1,5mm zużycie 3,6-4,1 kg/m²

Cena za 1kg (netto zł)

5,70 6,20

Opakowanie

25 kg 15kg

SPOSÓB UŻYCIA :

- ⌚ Tynk może być stosowany na każdym suchym, mocnym podłożu.

Nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku nowych tynków należy zachować 4-tygodniowy

Okres sezonowania. Powierzchnie należy zagruntować na około 12 - 24 godzin przed nakładaniem tynku (w zależności od warunków atmosferycznych).

- ⌚ Nakładanie tynku

Podłoże należy zagruntować gruntem pod tynk mozaikowy BRAVO – GRUNT M

Tynk nanieść po wyschnięciu środka gruntującego w równomiernej warstwie.

Dopuszcza się niewielki dodatek wody.

Tynk nakładać pacą stalową.

Ścianę należy wyprawić w całości i bez przerw w temperaturze od +5 do +25 °C.

Wysychanie około 24 godzin przy temperaturze +20 °C, w tym czasie należy chronić tynk przed deszczem i mrozem.

Przed rozpoczęciem prac tynk należy dokładnie wymieszać.

- ⌚ Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.

Opakowanie 15 lub 25 kg . magazynowanie 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

DORADZTWO TECHNICZNE : 0 663 491 118, 0 663 491 117